
	PPT-PETOLETKA DOO FIZIČKO-HEMIJSKA LABORATORIJA Trstenik Cara Dušana 101		IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU MATERIJALA Br.158				Poručilac izveštaja - naziv KEPO d.o.o.		List 1			
							Šifra poručioaca (adresa) Kosjerić		Listova 1			
PODACI O PROIZVODU												
Naziv-br.dela	Cev \varnothing 48,3 X 4 mm					Količina						
Materijal	P 265 GH		Br. rad.naloga		Br. prijema							
Isporučilac			Br. otpremnice		Datum prijema		19.07.2016.					
Proizvođač			Br. šarže		Broj uzoraka		3+ 1kom.					
I HEMIJSKI SASTAV												
Br. Dnevnika:45												
Elementi u %	C	Si	S	P	Mn	Cr	V	Cu	Al	Mo	Ni	
Propisane vrednosti	od	max	max	max	max	0,50	max	max	max	min	max	max
	do	0,20	0,40	0,025	0,030	1,40	0,30	0,02	0,30	0,020	0,08	0,30
Dobijene vrednosti	0,155	0,18	0,004	0,011	0,51	0,039	0,005	0,15	0,025	0,021	0,092	
Ispitao: V. Vučić												
II MEHANIČKE OSOBINE												
Br. dnevnika:131												
Osobine	$R_{p0,2}$ N/mm ²	R_m N/mm ²	A %									
Propisane vrednosti SRPS EN 10216-2	min 265	410 - 570	min 23									
Dobijene vrednosti	432 403 454	543 519 551	41 41 33									
Ispitao: G. Majić												
III OSTALA ISPITIVANJA												
Napomena: Ispitivanje zatezanjem uradjeno je prema standardu SRPS EN ISO 6892-1. Hemijska analiza uzorka rađena je metodom OES prema standardu SRPS C.A1. 011.												
Ispitao:	Datum:20.07.2016.				Odgovorno lice: 							

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak. Ovaj dokument je vlasništvo FHL i isti se može koristiti, štampati ili umnožiti samo uz pismenu saglasnost ovlašćenog lica PPT - PETOLETKE DOO (član 163 Krivičnog zakona).